

dimensions et masses
des tubes acier

ASME B 36.10 M-1996

dimensions and weights
of steel pipe

ASME B 36.10 M-1996

Diamètre nominal Nominal size	pouces inches	Diamètre extérieur Outside diameter		Épaisseur Wall thickness		Masse Weight		Specif. API	Identification Épaisseur W.T.			Schedule
		pouces inches	mm	pouces inches	mm	lb/ft	kg/m		STD	XS	XXS	
1/8		0.405	10.3	0.049	1.24	0.19	0.28	-	-	-	-	10
		0.405	10.3	0.057	1.45	0.21	0.32	-	-	-	-	30
		0.405	10.3	0.068	1.73	0.24	0.37	5L	STD	-	-	40
		0.405	10.3	0.095	2.41	0.31	0.47	5L	XS	-	-	80
		0.540	13.7	0.065	1.65	0.33	0.49	-	-	-	-	10
1/4		0.540	13.7	0.073	1.85	0.36	0.54	-	-	-	-	30
		0.540	13.7	0.088	2.24	0.42	0.63	5L	STD	-	-	40
		0.540	13.7	0.119	3.02	0.54	0.80	5L	XS	-	-	80
		0.675	17.1	0.065	1.65	0.42	0.63	-	-	-	-	10
		0.675	17.1	0.073	1.85	0.47	0.70	-	-	-	-	30
3/8		0.675	17.1	0.091	2.31	0.57	0.84	5L	STD	-	-	40
		0.675	17.1	0.126	3.20	0.74	1.10	5L	XS	-	-	80
		0.840	21.3	0.065	1.65	0.54	0.80	-	-	-	-	5
		0.840	21.3	0.083	2.11	0.67	1.00	-	-	-	-	10
		0.840	21.3	0.095	2.41	0.76	1.12	-	-	-	-	30
1/2		0.840	21.3	0.109	2.77	0.85	1.27	5L	STD	-	-	40
		0.840	21.3	0.147	3.73	1.09	1.62	5L	XS	-	-	80
		0.840	21.3	0.188	4.78	1.31	1.95	-	-	-	-	160
		0.840	21.3	0.294	7.47	1.71	2.55	5L	XXS	-	-	-
		1.050	26.7	0.065	1.65	0.69	1.03	-	-	-	-	5
3/4		1.050	26.7	0.083	2.11	0.86	1.28	-	-	-	-	10
		1.050	26.7	0.095	2.41	0.97	1.44	-	-	-	-	30
		1.050	26.7	0.113	2.87	1.13	1.69	5L	STD	-	-	40
		1.050	26.7	0.154	3.91	1.47	2.20	5L	XS	-	-	80
		1.050	26.7	0.219	5.56	1.94	2.90	-	-	-	-	160
1		1.050	26.7	0.308	7.82	2.44	3.64	5L	XXS	-	-	-
		1.315	33.4	0.065	1.65	0.87	1.30	-	-	-	-	5
		1.315	33.4	0.109	2.77	1.40	2.09	-	-	-	-	10
		1.315	33.4	0.114	2.90	1.46	2.18	-	-	-	-	30
		1.315	33.4	0.133	3.38	1.68	2.50	5L	STD	-	-	40
1 1/4		1.315	33.4	0.179	4.55	2.17	3.24	5L	XS	-	-	80
		1.315	33.4	0.250	6.35	2.84	4.24	-	-	-	-	160
		1.315	33.4	0.358	9.09	3.66	5.45	5L	XXS	-	-	-
		1.660	42.2	0.065	1.65	1.11	1.65	-	-	-	-	5
		1.660	42.2	0.109	2.77	1.81	2.70	-	-	-	-	10
1 1/4		1.660	42.2	0.117	2.97	1.93	2.87	-	-	-	-	30
		1.660	42.2	0.140	3.56	2.27	3.39	5L	STD	-	-	40
		1.660	42.2	0.191	4.85	3.00	4.47	5L	XS	-	-	80



Diamètre nominal Nominal size	pouces inches	Diamètre extérieur Outside diameter		Épaisseur Wall thickness		Masse Weight		Specif. API	Identification Épaisseur			
		pouces inches	mm	pouces inches	mm	lb/ft	kg/m		W.T.	STD	XS	Schedule
1 1/4		1.660	42.2	0.250	6.35	3.76	5.61	-	-	-	160	
		1.660	42.2	0.382	9.70	5.21	7.77	5L	XXS	-	-	
		1.900	48.3	0.065	1.65	1.28	1.91	-	-	-	5	
		1.900	48.3	0.109	2.77	2.09	3.11	-	-	-	10	
		1.900	48.3	0.125	3.18	2.37	3.53	-	-	-	30	
1 1/2		1.900	48.3	0.145	3.68	2.72	4.05	5L	STD	40	40	
		1.900	48.3	0.200	5.08	3.63	5.41	5L	XS	80	80	
		1.900	48.3	0.281	7.14	4.86	7.25	-	-	-	160	
		1.900	48.3	0.400	10.15	6.41	9.56	5L	XXS	-	-	
		2.375	60.3	0.065	1.65	1.61	2.40	-	-	-	5	
2		2.375	60.3	0.083	2.11	2.03	3.03	5L	-	-	-	
		2.375	60.3	0.109	2.77	2.64	3.93	5L	-	-	10	
		2.375	60.3	0.125	3.18	3.00	4.48	5L	-	-	30	
		2.375	60.3	0.141	3.58	3.36	5.01	5L	-	-	40	
		2.375	60.3	0.154	3.91	3.65	5.44	5L	STD	-	-	
		2.375	60.3	0.172	4.37	4.05	6.03	5L	-	-	-	
		2.375	60.3	0.188	4.78	4.39	6.54	5L	-	-	-	
		2.375	60.3	0.218	5.54	5.02	7.48	5L	XS	-	80	
		2.375	60.3	0.250	6.35	5.67	8.45	5L	-	-	-	
		2.375	60.3	0.281	7.14	6.28	9.36	5L	-	-	160	
		2.375	60.3	0.344	8.74	7.46	11.11	-	-	-	160	
		2.375	60.3	0.436	11.07	9.03	13.44	5L	XXS	-	-	
		2.875	73.0	0.083	2.11	2.47	3.69	5L	-	-	5	
		2.875	73.0	0.109	2.77	3.22	4.80	5L	-	-	-	
		2.875	73.0	0.120	3.05	3.53	5.26	-	-	-	10	
		2.875	73.0	0.125	3.18	3.67	5.48	5L	-	-	-	
		2.875	73.0	0.141	3.58	4.12	6.13	5L	-	-	-	
		2.875	73.0	0.156	3.96	4.53	6.74	5L	-	-	-	
		2.875	73.0	0.172	4.37	4.97	7.40	5L	-	-	-	
		2.875	73.0	0.188	4.78	5.40	8.04	5L	-	-	30	
2 1/2		2.875	73.0	0.203	5.16	5.79	8.63	5L	STD	-	40	
		2.875	73.0	0.216	5.49	6.13	9.14	5L	-	-	-	
		2.875	73.0	0.250	6.35	7.01	10.44	5L	-	-	-	
		2.875	73.0	0.276	7.01	7.66	11.41	5L	XS	-	80	
		2.875	73.0	0.375	9.53	10.01	14.92	-	-	-	160	
		2.875	73.0	0.552	14.02	13.69	20.39	5L	XXS	-	-	
		3.500	88.9	0.083	2.11	3.03	4.52	5L	-	-	5	
		3.500	88.9	0.109	2.77	3.95	5.88	5L	-	-	-	



dimensions et masses
des tubes acier

ASME B 36.10 M-1996

dimensions and weights
of steel pipe

ASME B 36.10 M-1996

Diamètre nominal Nominal size	Diamètre extérieur Outside diameter		Épaisseur Wall thickness		Masse Weight		Specif. API	Identification		
								Épaisseur W. T.	STD	Schedule
pouces inches	pouces inches	mm	pouces inches	mm	lb/ft	kg/m			XS	
3	3.500	88,9	0,120	3,05	4,33	6,45	-			10
	3.500	88,9	0,125	3,18	4,51	6,72	5L			
	3.500	88,9	0,141	3,58	5,06	7,53	5L			
	3.500	88,9	0,156	3,96	5,57	8,29	5L			
	3.500	88,9	0,172	4,37	6,11	9,11	5L			
	3.500	88,9	0,188	4,78	6,65	9,92	5L			30
	3.500	88,9	0,216	5,49	7,58	11,29	5L	STD		40
	3.500	88,9	0,250	6,35	8,68	12,93	5L			
	3.500	88,9	0,281	7,14	9,66	14,40	5L			
	3.500	88,9	0,300	7,62	10,25	15,27	5L	XS		80
	3.500	88,9	0,438	11,13	14,32	21,35	-			160
	3.500	88,9	0,600	15,24	18,58	27,68	5L	XXS		
3 1/2	4.000	101,6	0,083	2,11	3,47	5,18	5L			5
	4.000	101,6	0,109	2,77	4,53	6,75	5L			
	4.000	101,6	0,120	3,05	4,97	7,40	-			10
	4.000	101,6	0,125	3,18	5,17	7,72	5L			
	4.000	101,6	0,141	3,58	5,81	8,65	5L			
	4.000	101,6	0,156	3,96	6,40	9,53	5L			
	4.000	101,6	0,172	4,37	7,03	10,48	5L			
	4.000	101,6	0,188	4,78	7,65	11,41	5L			30
	4.000	101,6	0,226	5,74	9,11	13,57	5L	STD		40
	4.000	101,6	0,250	6,35	10,01	14,92	5L			
	4.000	101,6	0,281	7,14	11,16	16,63	5L			
	4.000	101,6	0,318	8,08	12,50	18,63	5L	XS		80
4	4.500	114,3	0,083	2,11	3,92	5,84	5L			5
	4.500	114,3	0,109	2,77	5,11	7,62	-			
	4.500	114,3	0,120	3,05	5,61	8,36	-			10
	4.500	114,3	0,125	3,18	5,84	8,71	5L			
	4.500	114,3	0,141	3,58	6,56	9,77	5L			
	4.500	114,3	0,156	3,96	7,24	10,78	5L			
	4.500	114,3	0,172	4,37	7,95	11,85	5L			
	4.500	114,3	0,188	4,78	8,66	12,91	5L			30
	4.500	114,3	0,203	5,16	9,32	13,89	5L			
	4.500	114,3	0,219	5,56	10,01	14,91	5L			
	4.500	114,3	0,237	6,02	10,79	16,07	5L	STD		40
	4.500	114,3	0,250	6,35	11,35	16,90	5L			
	4.500	114,3	0,281	7,14	12,66	18,87	5L			
	4.500	114,3	0,312	7,92	13,96	20,78	5L			



Diamètre nominal Nominal size	Diamètre extérieur Outside diameter		Épaisseur Wall thickness		Masse Weight		Specif. API	Identification		
								Épaisseur W. T.	STD	Schedule
pouces inches	pouces inches	mm	pouces inches	mm	lb/ft	kg/m			XS	
4	4.500	114,3	0,337	8,56	14,98	22,32	5L		XS	80
	4.500	114,3	0,438	11,13	19,00	28,32	5L			120
	4.500	114,3	0,531	13,49	22,51	33,54	5L			160
	4.500	114,3	0,674	17,12	27,54	41,03	5L		XXS	
	5.563	141,3	0,083	2,11	4,86	7,24	5L			
	5.563	141,3	0,109	2,77	6,36	9,47	-			5
	5.563	141,3	0,125	3,18	7,26	10,83	5L			
	5.563	141,3	0,134	3,40	7,77	11,57	-			10
	5.563	141,3	0,156	3,96	9,01	13,41	5L			
	5.563	141,3	0,188	4,78	10,79	16,09	5L			
	5.563	141,3	0,219	5,56	12,50	18,61	5L			
	5.563	141,3	0,258	6,55	14,62	21,77	5L	STD		40
5	5.563	141,3	0,281	7,14	15,85	23,62	5L			
	5.563	141,3	0,312	7,92	17,50	26,05	5L			
	5.563	141,3	0,344	8,74	19,17	28,57	5L			
	5.563	141,3	0,375	9,53	20,78	30,97	5L	XS		80
	5.563	141,3	0,500	12,70	27,04	40,28	5L			120
	5.563	141,3	0,625	15,88	32,96	49,11	5L			160
	5.563	141,3	0,750	19,05	38,55	57,43	5L	XXS		
	6.625	168,3	0,083	2,11	5,80	8,65	5L			
	6.625	168,3	0,109	2,77	7,59	11,31	5L			5
	6.625	168,3	0,125	3,18	8,68	12,95	5L			
	6.625	168,3	0,134	3,40	9,29	13,84	-			10
	6.625	168,3	0,141	3,58	9,76	14,54	5L			
6	6.625	168,3	0,156	3,96	10,78	16,05	5L			
	6.625	168,3	0,172	4,37	11,85	17,67	5L			
	6.625	168,3	0,188	4,78	12,92	19,27	5L			
	6.625	168,3	0,203	5,16	13,92	20,76	5L			
	6.625	168,3	0,219	5,56	14,98	22,31	5L			
	6.625	168,3	0,250	6,35	17,02	25,36	5L			
	6.625	168,3	0,280	7,11	18,97	28,26	5L	STD		40
	6.625	168,3	0,312	7,92	21,04	31,32	5L			
	6.625	168,3	0,344	8,74	23,08	34,39	5L			
	6.625	168,3	0,375	9,53	25,03	37,31	5L			
	6.625	168,3	0,432	10,97	28,57	42,56	5L	XS		80
	6.625	168,3	0,500	12,70	32,71	48,73	5L			120
	6.625	168,3	0,562	14,27	36,39	54,20	5L			
	6.625	168,3	0,625	15,88	40,05	59,69	5L			



dimensions et masses
des tubes acier

ASME B 36.10 M-1996

dimensions and weights
of steel pipe

ASME B 36.10 M-1996

Diamètre nominal Nominal size	Diamètre extérieur Outside diameter		Épaisseur Wall thickness		Masse Weight		Specif. API	Identification		
								Épaisseur W. T.	STD	Schedule
pouces inches	pouces inches	mm	pouces inches	mm	lb/ft	kg/m			XS	XXS
6	6.625	168,3	0,719	18,26	45,35	67,56	5L			160
	6.625	168,3	0,750	19,05	47,06	70,11	5L			
	6.625	168,3	0,864	21,95	53,16	79,22	5L		XXS	
	6.625	168,3	0,875	22,23	53,73	80,07	5L			
	8.625	219,1	0,109	2,77	9,93	14,79	-			5
	8.625	219,1	0,125	3,18	11,35	16,93	5L			
	8.625	219,1	0,148	3,76	13,40	19,96	-			10
	8.625	219,1	0,156	3,96	14,11	21,01	5L			
	8.625	219,1	0,188	4,78	16,94	25,26	5L			
	8.625	219,1	0,203	5,16	18,26	27,22	5L			
8	8.625	219,1	0,219	5,56	19,66	29,28	5L			
	8.625	219,1	0,250	6,35	22,36	33,31	5L			20
	8.625	219,1	0,277	7,04	24,70	36,81	5L			30
	8.625	219,1	0,312	7,92	27,70	41,24	5L			
	8.625	219,1	0,322	8,18	28,55	42,55	5L		STD	40
	8.625	219,1	0,344	8,74	30,42	45,34	5L			
	8.625	219,1	0,375	9,53	33,04	49,25	5L			
	8.625	219,1	0,406	10,31	35,64	53,08	-			60
	8.625	219,1	0,438	11,13	38,30	57,08	5L			
	8.625	219,1	0,500	12,70	43,39	64,64	5L		XS	80
10	8.625	219,1	0,562	14,27	48,40	72,08	5L			
	8.625	219,1	0,594	15,09	50,95	75,92	-			100
	8.625	219,1	0,625	15,88	53,40	79,58	5L			
	8.625	219,1	0,719	18,26	60,71	90,44	5L			120
	8.625	219,1	0,750	19,05	63,08	93,98	5L			
	8.625	219,1	0,812	20,62	67,76	100,92	5L			140
	8.625	219,1	0,875	22,23	72,42	107,92	5L		XXS	
	8.625	219,1	0,906	23,01	74,69	111,27	-			160
	8.625	219,1	1,000	25,40	81,44	121,33	5L			
	10.750	273,0	0,134	3,40	15,19	22,63	-			5

Diamètre nominal Nominal size	Diamètre extérieur Outside diameter		Épaisseur Wall thickness		Masse Weight		Specif. API	Identification		
								Épaisseur W. T.	STD	Schedule
pouces inches	pouces inches	mm	pouces inches	mm	lb/ft	kg/m			XS	XXS
10	10.750	273,0	0,344	8,74	38,23	56,98	5L			
	10.750	273,0	0,365	9,27	40,48	60,31	5L		STD	40
	10.750	273,0	0,438	11,13	48,24	71,90	5L			
	10.750	273,0	0,500	12,70	54,74	81,55	5L		XS	60
	10.750	273,0	0,562	14,27	61,15	91,08	5L			
	10.750	273,0	0,594	15,09	64,43	96,01	-			80
	10.750	273,0	0,625	15,88	67,58	100,73	5L			
	10.750	273,0	0,719	18,26	77,03	114,75	5L			100
	10.750	273,0	0,812	20,62	86,18	128,38	5L			
	10.750	273,0	0,844	21,44	89,29	133,06	-			120
12	10.750	273,0	0,875	22,23	92,28	137,52	5L			
	10.750	273,0	0,938	23,83	98,30	146,48	5L			
	10.750	273,0	1,000	25,40	104,13	155,15	5L		XXS	140
	10.750	273,0	1,125	28,58	115,64	172,33	-			160
	10.750	273,0	1,250	31,75	126,83	188,97	5L			
	12.750	323,8	0,156	3,96	20,98	31,25	-			5
	12.750	323,8	0,172	4,37	23,11	34,43	5L			
	12.750	323,8	0,180	4,57	24,17	36,00	-			10
	12.750	323,8	0,188	4,78	25,22	37,62	5L			
	12.750	323,8	0,203	5,16	27,20	40,56	5L			



dimensions et masses
des tubes acier

ASME B 36.10 M-1996

dimensions and weights
of steel pipe

ASME B 36.10 M-1996

Diamètre nominal Nominal size	Diamètre extérieur Outside diameter		Épaisseur Wall thickness		Masse Weight		Spécif. API	Identification Épaisseur W. T.		Schedule
	pouces inches	mm	pouces inches	mm	lb/ft	kg/m		STD	XS	XXS
12	12.750	323,8	1.000	25,40	125,49	186,97	5L	XXS		120
	12.750	323,8	1.062	26,97	132,57	197,48	5L			
	12.750	323,8	1.125	28,58	139,67	208,14	5L			140
	12.750	323,8	1.250	31,75	153,53	228,74	5L			
	12.750	323,8	1.312	33,32	160,27	238,76	-			160
	14.000	355,6	0.156	3,96	23,07	34,36	-			5
	14.000	355,6	0.188	4,78	27,73	41,35	5L			
	14.000	355,6	0.203	5,16	29,91	44,59	5L			
	14.000	355,6	0.210	5,33	30,93	46,04	5L			
	14.000	355,6	0.219	5,56	32,23	47,99	5L			
	14.000	355,6	0.250	6,35	36,71	54,69	5L			10
	14.000	355,6	0.281	7,14	41,17	61,35	5L			
14	14.000	355,6	0.312	7,92	45,61	67,90	5L			20
	14.000	355,6	0.344	8,74	50,17	74,76	5L			
	14.000	355,6	0.375	9,53	54,57	81,33	5L	STD		30
	14.000	355,6	0.406	10,31	58,94	87,79	5L			
	14.000	355,6	0.438	11,13	63,44	94,55	5L			40
	14.000	355,6	0.469	11,91	67,78	100,94	5L			
	14.000	355,6	0.500	12,70	72,09	107,39	5L	XS		
	14.000	355,6	0.562	14,27	80,66	120,11	5L			
	14.000	355,6	0.594	15,09	85,05	126,71	-			60
	14.000	355,6	0.625	15,88	89,28	133,03	5L			
	14.000	355,6	0.688	17,48	97,81	145,75	5L			
	14.000	355,6	0.750	19,05	106,13	158,10	5L			80
	14.000	355,6	0.812	20,62	114,37	170,33	5L			
	14.000	355,6	0.875	22,23	122,65	182,75	5L			
	14.000	355,6	0.938	23,83	130,85	194,96	5L			100
	14.000	355,6	1.000	25,40	138,84	206,83	5L			
	14.000	355,6	1.062	26,97	146,74	218,57	5L			
	14.000	355,6	1.094	27,79	150,79	224,65	-			120
	14.000	355,6	1.125	28,58	154,69	230,48	5L			
	14.000	355,6	1.250	31,75	170,21	253,56	5L			140
18	14.000	355,6	1.406	35,71	189,11	281,70	-			160
	14.000	355,6	2.000	50,80	256,32	381,83	-			
	14.000	355,6	2.125	53,98	269,50	401,50	-			
	14.000	355,6	2.200	55,88	277,25	413,01	-			
	14.000	355,6	2.500	63,50	307,05	457,40	-			

Diamètre nominal Nominal size	Diamètre extérieur Outside diameter		Épaisseur Wall thickness		Masse Weight		Spécif. API	Identification Épaisseur W. T.		Schedule
	pouces inches	mm	pouces inches	mm	lb/ft	kg/m		STD	XS	XXS
16	16.000	406,4	0.165	4,19	27,90	41,56	-			5
	16.000	406,4	0.188	4,78	31,75	47,34	5L			
	16.000	406,4	0.203	5,16	34,25	51,06	5L			
	16.000	406,4	0.219	5,56	36,91	54,96	5L			
	16.000	406,4	0.250	6,35	42,05	62,64	5L			10
	16.000	406,4	0.281	7,14	47,17	70,30	5L			
	16.000	406,4	0.312	7,92	52,27	77,83	5L			20
	16.000	406,4	0.344	8,74	57,52	85,71	5L			
	16.000	406,4	0.375	9,53	62,58	93,27	5L	STD		30
	16.000	406,4	0.406	10,31	67,62	100,70	5L			
	16.000	406,4	0.438	11,13	72,80	108,49	5L			
	16.000	406,4	0.469	11,91	77,79	115,86	5L			
	16.000	406,4	0.500	12,70	82,77	123,30	5L	XS		40
	16.000	406,4	0.562	14,27	92,66	137,99	5L			
	16.000	406,4	0.625	15,88	102,63	152,93	5L			
	16.000	406,4	0.656	16,66	107,50	160,12	-			60
	16.000	406,4	0.688	17,48	112,51	167,65	5L			
	16.000	406,4	0.750	19,05	122,15	181,97	5L			
	16.000	406,4	0.812	20,62	131,71	196,16	5L			
	16.000	406,4	0.844	21,44	136,61	203,53	-			80
18	16.000	406,4	0.875	22,23	141,34	210,60	5L			
	16.000	406,4	0.938	23,83	150,89	224,82	5L			
	16.000	406,4	1.000	25,40	160,20	238,64	5L			
	16.000	406,4	1.031	26,19	164,82	245,56	-			100
	16.000	406,4	1.062	26,97	169,43	252,35	5L			
	16.000	406,4	1.125	28,58	178,72	266,28	5L			
	16.000	406,4	1.188	30,18	187,93	280,00	5L			
	16.000	406,4	1.219	30,96	192,43	286,64	-			120
	16.000	406,4	1.250	31,75	196,91	293,33	5L			
	16.000	406,4	1.438	36,53	223,64	333,19	-			140
	16.000	406,4	1.594	40,49	245,25	365,35	-			160
	18.000	457,0	0.165	4,19	31,43	46,81	-			5
	18.000	457,0	0.188	4,78	35,76	53,31	5L			
	18.000	457,0	0.219	5,56	41,59	61,90	5L			
	18.000	457,0	0.250	6,35	47,39	70,57	5L			10
	18.000	457,0	0.281	7,14	53,18	79,21	5L			
	18.000	457,0	0.312	7,92	58,94	87,71	5L			20
	18.000	457,0	0.344	8,74	64,87	96,61	5L			

dimensions et masses
des tubes acier

ASME B 36.10 M-1996

dimensions and weights
of steel pipe

ASME B 36.10 M-1996

Diamètre nominal Nominal size	pouces inches	Diamètre extérieur Outside diameter		Épaisseur Wall thickness		Masse Weight		Specif. API	Identification		
									Épaisseur W.T.	STD	Schedule
		pouces inches	mm	pouces inches	mm	lb/ft	kg/m				
18	18.000	457	9.53	0.375	9.53	70.59	105.16	5L	5L	STD	
	18.000	457	10.31	0.406	10.31	76.29	113.57	5L	5L		
	18.000	457	11.13	0.438	11.13	82.15	122.38	5L			30
	18.000	457	11.91	0.469	11.91	87.81	130.72	5L			
	18.000	457	12.70	0.500	12.70	93.45	139.15	5L	XS		
	18.000	457	14.27	0.562	14.27	104.67	155.80	5L			40
	18.000	457	15.88	0.625	15.88	115.98	172.74	5L			
	18.000	457	17.48	0.688	17.48	127.21	189.46	5L			
	18.000	457	19.05	0.750	19.05	138.17	205.74	5L			60
	18.000	457	20.62	0.812	20.62	149.06	221.89	5L			
	18.000	457	22.23	0.875	22.23	160.03	238.34	5L			
	18.000	457	23.83	0.938	23.83	170.92	254.55	5L			80
	18.000	457	25.40	1.000	25.40	181.56	270.34	5L			
	18.000	457	26.97	1.062	26.97	192.11	286.00	5L			
	18.000	457	28.58	1.125	28.58	202.75	301.94	5L			
	18.000	457	29.36	1.156	29.36	207.96	309.62	-			100
	18.000	457	30.18	1.188	30.18	213.31	317.66	5L			
	18.000	457	31.75	1.250	31.75	223.61	332.95	5L			
20	18.000	457	34.93	1.375	34.93	244.14	363.56	-			120
	18.000	457	36.74	1.562	36.74	274.22	408.26	-			140
	18.000	457	45.24	1.781	45.24	308.50	459.37	-			160
	20.000	508	4.78	0.188	4.78	39.78	59.25	-			5
	20.000	508	5.56	0.219	5.56	46.27	68.89	5L			
	20.000	508	6.35	0.250	6.35	52.73	78.55	5L			10
	20.000	508	7.14	0.281	7.14	59.18	88.19	5L			
	20.000	508	7.92	0.312	7.92	65.60	97.67	5L			
	20.000	508	8.74	0.344	8.74	72.21	107.60	5L			
	20.000	508	9.53	0.375	9.53	78.60	117.15	5L	STD		20
	20.000	508	10.31	0.406	10.31	84.96	126.53	5L			
	20.000	508	11.13	0.438	11.13	91.51	136.37	5L			
	20.000	508	11.91	0.469	11.91	97.83	145.70	5L			
	20.000	508	12.70	0.500	12.70	104.13	155.12	5L	XS		30
	20.000	508	14.27	0.562	14.27	116.67	173.74	5L			
	20.000	508	15.09	0.594	15.09	123.11	183.42	-			40
	20.000	508	15.88	0.625	15.88	129.33	192.71	5L			
	20.000	508	17.48	0.688	17.48	141.90	211.44	5L			
	20.000	508	19.05	0.750	19.05	154.19	229.70	5L			
	20.000	508	20.62	0.812	20.62	166.40	247.83	5L			60

Diamètre nominal Nominal size	pouces inches	Diamètre extérieur Outside diameter		Épaisseur Wall thickness		Masse Weight		Specif. API	Identification		
									Épaisseur W.T.	STD	Schedule
		pouces inches	mm	pouces inches	mm	lb/ft	kg/m				
20	20.000	508	22.23	0.875	22.23	178.72	266.29	5L			
	20.000	508	23.83	0.938	23.83	190.96	284.52	5L			
	20.000	508	25.40	1.000	25.40	202.92	302.28	5L			
	20.000	508	26.19	1.031	26.19	208.87	311.17	-			80
	20.000	508	26.97	1.062	26.97	214.80	319.92	5L			
	20.000	508	28.58	1.125	28.58	226.78	337.89	5L			
	20.000	508	30.18	1.188	30.18	238.68	355.61	5L			
	20.000	508	31.75	1.250	31.75	250.31	372.88	5L			
	20.000	508	32.54	1.281	32.54	256.10	381.53	-			100
	20.000	508	33.32	1.312	33.32	261.86	390.03	5L			
	20.000	508	34.93	1.375	34.93	273.51	407.49	5L			
	20.000	508	36.10	1.500	36.10	296.37	441.49	-			120
	20.000	508	44.45	1.750	44.45	341.09	508.11	-			140
	20.000	508	50.01	1.969	50.01	379.17	564.81	-			160
	22.000	559	4.78	0.188	4.78	43.80	65.24	-			5
	22.000	559	5.56	0.219	5.56	50.94	75.88	5L			
	22.000	559	6.35	0.250	6.35	58.07	86.54	5L			10
	22.000	559	7.14	0.281	7.14	65.18	97.17	5L			
22	22.000	559	7.92	0.312	7.92	72.27	107.63	5L			
	22.000	559	8.74	0.344	8.74	79.56	118.60	5L			
	22.000	559	9.53	0.375	9.53	86.61	129.13	5L	STD		20
	22.000	559	10.31	0.406	10.31	93.63	139.50	5L			
	22.000	559	11.13	0.438	11.13	100.86	150.37	5L			
	22.000	559	11.91	0.469	11.91	107.85	160.68	5L			30
	22.000	559	12.70	0.500	12.70	114.81	171.09	5L	XS		
	22.000	559	14.27	0.562	14.27	128.67	191.69	5L			
	22.000	559	15.88	0.625	15.88	142.68	212.69	5L			
	22.000	559	17.48	0.688	17.48	156.60	233.43	5L			
	22.000	559	19.05	0.750	19.05	170.21	253.65	5L			
	22.000	559	20.62	0.812	20.62	183.75	273.76	5L			
	22.000	559	22.23	0.875	22.23	197.41	294.25	5L			60
	22.000	559	23.83	0.938	23.83	211.00	314.49	5L			
	22.000	559	25.40	1.000	25.40	224.28	334.23	5L			
	22.000	559	26.97	1.062	26.97	237.48	353.84	5L			
	22.000	559	28.58	1.125	28.58	250.81	373.83	5L			80
	22.000	559	30.18	1.188	30.18	264.06	393.57	5L			
	22.000	559	31.75	1.250	31.75	277.01	412.81	5L			
	22.000	559	33.32	1.312	33.32	289.88	431.94	5L			



dimensions et masses
des tubes acier

ASME B 36.10 M-1996

dimensions and weights
of steel pipe

ASME B 36.10 M-1996

Diamètre nominal Nominal size	Diamètre extérieur Outside diameter			Épaisseur Wall thickness		Masse Weight		Specif. API	Identification Épaisseur W.T.	Schedule
	pouces inches	mm	pouces inches	mm	lb/ft	kg/m				
22	22.000	559	1.375	34.93	302.88	451.42	5L			100
	22.000	559	1.438	36.53	315.79	470.66	5L			
	22.000	559	1.500	38.10	328.41	489.41	5L			
	22.000	559	1.625	41.28	353.61	527.02	-			120
	22.000	559	1.875	47.63	403.00	600.63	-			140
	22.000	559	2.125	53.98	451.06	672.26	-			160
	24.000	610	0.218	5.54	55.37	82.47	-			5
	24.000	610	0.250	6.35	63.41	94.53	5L			10
	24.000	610	0.281	7.14	71.18	106.15	5L			
	24.000	610	0.312	7.92	78.93	117.59	5L			
24	24.000	610	0.344	8.74	86.91	129.59	5L			
	24.000	610	0.375	9.53	94.62	141.12	5L	STD		20
	24.000	610	0.406	10.31	102.31	152.47	5L			
	24.000	610	0.438	11.13	110.22	164.37	5L			
	24.000	610	0.469	11.91	117.86	175.66	5L			
	24.000	610	0.500	12.70	125.49	187.06	5L	XS		30
	24.000	610	0.562	14.27	140.68	209.64	5L			
	24.000	610	0.625	15.88	156.03	232.66	5L			40
	24.000	610	0.688	17.48	171.29	255.41	5L			
	24.000	610	0.750	19.05	186.23	277.61	5L			
24	24.000	610	0.812	20.62	201.09	299.69	5L			
	24.000	610	0.875	22.23	216.10	322.21	5L			
	24.000	610	0.938	23.83	231.03	344.46	5L			60
	24.000	610	0.969	24.61	238.35	355.26	-			
	24.000	610	1.000	25.40	245.64	366.17	5L			
	24.000	610	1.062	26.97	260.17	387.76	5L			
	24.000	610	1.125	28.58	274.84	409.77	5L			
	24.000	610	1.188	30.18	289.44	431.52	5L			80
	24.000	610	1.219	30.96	296.58	442.08	-			
	24.000	610	1.250	31.75	303.71	452.74	5L			
24	24.000	610	1.312	33.32	317.91	473.84	5L			
	24.000	610	1.375	34.93	332.25	495.35	5L			
	24.000	610	1.438	36.53	346.50	516.80	5L			
	24.000	610	1.500	38.10	360.45	537.33	5L			
	24.000	610	1.531	38.89	367.39	547.71	-			100
	24.000	610	1.562	39.67	374.31	557.43	5L			
	24.000	610	1.812	46.02	429.39	640.03	-			120
	24.000	610	2.062	52.37	483.12	720.15	-			140
	24.000	610	2.344	59.54	542.13	808.22	-			160

Diamètre nominal Nominal size	Diamètre extérieur Outside diameter		Épaisseur Wall thickness		Masse Weight		Specif. API	Identification Épaisseur W.T.		
	pouces inches	mm	pouces inches	mm	lb/ft	kg/m		STD	XS	XXS
26	26.000	660	0.250	6.35	68.75	102.36	5L			
	26.000	660	0.281	7.14	77.18	114.95	5L			
	26.000	660	0.312	7.92	85.60	127.36	5L			10
	26.000	660	0.344	8.74	94.26	140.37	5L			
	26.000	660	0.375	9.53	102.63	152.87	5L		STD	
	26.000	660	0.406	10.31	110.98	165.18	5L			
	26.000	660	0.438	11.13	119.57	178.09	5L			
	26.000	660	0.469	11.91	127.88	190.34	5L			
	26.000	660	0.500	12.70	136.17	202.72	5L		XS	20
	26.000	660	0.562	14.27	152.68	227.23	5L			
28	26.000	660	0.625	15.88	169.38	252.24	5L			
	26.000	660	0.688	17.48	185.99	276.96	5L			
	26.000	660	0.750	19.05	202.25	301.10	5L			
	26.000	660	0.812	20.62	218.43	325.12	5L			
	26.000	660	0.875	22.23	234.79	349.62	5L			
	26.000	660	0.938	23.83	251.07	373.84	5L			
	26.000	660	1.000	25.40	267.00	397.49	5L			
	28.000	711	0.250	6.35	74.09	110.34	5L			10
	28.000	711	0.281	7.14	83.19	123.93	5L			
	28.000	711	0.312	7.92	92.26	137.32	5L			
30	28.000	711	0.344	8.74	101.61	151.36	5L		STD	
	28.000	711	0.375	9.53	110.64	164.85	5L			
	28.000	711	0.406	10.31	119.65	178.15	5L			
	28.000	711	0.438	11.13	128.93	192.09	5L			
	28.000	711	0.469	11.91	137.90	205.32	5L			
	28.000	711	0.500	12.70	146.85	218.69	5L		XS	20
	28.000	711	0.562	14.27	164.69	245.18	5L			30
	28.000	711	0.625	15.88	182.73	271.21	5L			
	28.000	711	0.688	17.48	200.68	298.95	5L			
	28.000	711	0.750	19.05	218.27	325.06	5L			
30	28.000	711	0.812	20.62	235.78	351.05	5L			
	28.000	711	0.875	22.23	253.48	377.58	5L			
	28.000	711	0.938	23.83	271.10	403.81	5L			
	28.000	711	1.000	25.40	288.36	429.44	5L			
	30.000	762	0.250	6.35	79.43	118.33	5L			
	30.000	762	0.281	7.14	89.19	132.91	5L			
	30.000	762	0.312	7.92	98.93	147.28	5L			10
	30.000	762	0.344	8.74	108.95	162.35	5L			

